

## STAPOL 1K-AK-Filler KG20 HS

## Грунт-заполнитель СТАПОЛ KG20 HS

Антикоррозионные

Промышленные

Транспортные

Авторемонтные

Строительные

- ▶ Артикул: **KG20/7004B0S**
- ▶ Референсный цвет: RAL 7004, сигнальный серый
- ▶ Веер цветов: колеровка по вееру RAL, особые цвета по запросу
- ▶ **Высоконаполненный**
- ▶ Быстросохнущий
- ▶ Великолепная защита от коррозии
- ▶ Можно быстро применять малярный скотч
- ▶ Малый расход
- ▶ Отличная укрывистость даже в тонком слое
- ▶ Колеруется по системе StaPol Mix (RAL, Pantone, NCS, палитры основных автопроизводителей)

### Описание продукта:

Однокомпонентный наполнитель и база-лак на основе комбинации модифицированных акриловых и алкидных смол с широким спектром применения. Особо рекомендуется для окраски транспорта.

### Область применения:

STAPOL KG20 HS разработана специально для окраски транспортных средств и обладает высоким сухим остатком, малым содержанием ЛОВ и очень удобна в нанесении. Продукт поставляется в системе с KG10/ZG14 и KK30.

STAPOL KG20 HS отличается быстрой сушкой, легкостью в применении и высокой укрывистостью. Также характеризуется способностью быстро высыхать для оклейки малярной лентой и пленкой.

## Отвердитель:

-

## Разбавитель:

STAPOL AK+EP-Thinner VK14 нормальный  
STAPOL AK+EP-Thinner VK15 долгий  
Также для очистки рабочего инструмента

VK14/000000S  
VK15/000000S

## Технические данные:

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Точка вспышки:                 | выше +23°C                                      |
| Вязкость при поставке:         | 12 – 15 Пуаз (5)                                |
| Вязкость при нанесении:        | 50 – 60 сек. 4 мм. DIN 53211                    |
| Плотность:                     | ок. 1,42 г/мл                                   |
| Соотношение компонентов:       | -                                               |
| Жизнеспособность смеси:        | -                                               |
| Толщина сухого слоя:           | 40 – 100 мкм                                    |
| Степень глянца:                | полуматовый                                     |
| Теоретический расход:          | ок. 110 г/м <sup>2</sup> при 40 мкм сухого слоя |
| Сухой остаток по объему:       | ок. 52%                                         |
| Сухой остаток по весу:         | ок. 74%                                         |
| Содержание орг. растворителей: | ок. 26%                                         |
| Содержание ЛОВ:                | ок. 369 г/л                                     |
| Термостойкость:                | от -40°C до +140°C сухого тепла                 |

## Время сушки:

20°C

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Стойкость к пыли:              | через 10 мин.  |
| Стойкость к прикосновению:     | через 45 мин.  |
| Можно наносить следующий слой: | через 60 мин.  |
| Можно оклеивать:               | через 180 мин. |

Приведенные данные действительны для нанесения при толщине сухого слоя 40 мкм, температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%.

## Температура / влажность при нанесении:

+5°C до +35°C / макс. 85% относительной влажности.

Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3°C выше точки росы окружающего воздуха.

## Подходящие основания:

-: наносить на поверхность, загрунтованную продуктами STAPOL, например, STAPOL 1K-AK-Primer KG10. Загрязнения, ухудшающие адгезию, такие как масло, жир, пыль и так далее, должны быть удалены.

## Последующие покрытия:

Применять в системе с STAPOL 1K-AK-Clearcoat KK30 HS. Для обеспечения полной устойчивости к ультрафиолету и погодным нагрузкам необходимо защитить лаком KK30 HS не позднее чем через 30 дней.

## Способы нанесения:

|                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кистью/валиком:            | работать неразбавленным материалом.                                                                                                                                                                                   |
| Пневматическое распыление: | при необходимости допускается добавление 5% - 20% разбавителя VK14 по весу.<br>Давление воздуха: 2,0 – 3,0 бар<br>Сопло: 1,5 – 2,0 мм                                                                                 |
| Безвоздушное распыление:   | обычно можно работать неразбавленным материалом. При необходимости допускается добавление не более 5% разбавителя VK14 по весу.<br>Мин. давление: 120 бар<br>Сопло: 0,21 – 0,48 мм                                    |
| Смешанное распыление:      | обычно можно работать неразбавленным материалом. При необходимости допускается добавление не более 5% разбавителя VK14 по весу.<br>Мин. давление: 100 бар<br>Давление воздуха: 2,5 – 3,5 бар<br>Сопло: 0,26 – 0,33 мм |

## Складирование и маркировка в соответствии с правилами пожарной безопасности и хранения опасных материалов:

Маркировка соответствует действующим предписаниям мер общей и пожарной безопасности и размещается в паспорте безопасности продукта и на его этикетках.

## Срок хранения:

Не менее 36 месяцев при соответствующем режиме хранения от +5°C до +25°C в невскрытых упаковках. Оберегать от мороза и перегрева.

## Меры предосторожности и безопасности:

При применении соблюдать действующие предписания, перечисленные в листах безопасности на продукцию. В жидкой форме продукт опасен для воды и его попадание в водоемы не допускается.

Вся информация, предоставленная в устной и письменной форме, отражает нашу нынешнюю степень осведомленности и служит для информирования покупателей. Это не освобождает покупателя от обязанности самостоятельно испытать продукт на соответствие его требованиям по нанесению и эксплуатации. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших общих условий ведения бизнеса. Настоящим все предыдущие технические описания теряют силу.

За дополнительной информацией обращайтесь:

ООО «Инпако Ставрово» • 8-800-200-51-32 • E-Mail: info@stapol.tech