

STAPOL 1K-CC-Monocoat CE01

Краска для бассейнов хлоркаучуковая

СТАПОЛ CE01 / Schwimmbeckenfarbe

Антикоррозионные

Промышленные

Транспортные

Авторемонтные

Строительные

- ▶ Артикул: CE01/5015B0S
- ▶ Референсный цвет: RAL 5015, небесно-голубой
- ▶ Веер цветов: колеровка по вееру RAL, особые цвета по запросу
- ▶ **Высоконаполненная**
- ▶ Высокая устойчивость при длительном контакте с водой
- ▶ Образует гладкую поверхность, не обрастающую водорослями
- ▶ Не накапливает налет и загрязнения
- ▶ Стойкая к воздействию УФ-излучения
- ▶ Экологичная

Описание продукта:

Хлоркаучуковая краска для бассейнов, экономичная альтернатива традиционной плитке.

Область применения:

Небесно-голубая, полуматовая краска на основе хлоркаучука со светостойкими, погодоустойчивыми пигментами для нанесения стойких покрытий на стены бассейнов из бетона, цементной штукатурки, без нанесения других покрытий, а также для стали. Не рекомендуется для окраски емкостей с горячей водой, температурой свыше +27 °С. Не подходит для емкостей с питьевой водой.

Отвердитель:	-
Разбавитель:	STAPOL CC-Thinner VK04 Также для очистки рабочего инструмента

Технические данные:

Точка вспышки:	выше +23°C
Вязкость при поставке:	структурная
Вязкость при нанесении:	структурная
Плотность:	ок. 1,5 г/мл
Соотношение компонентов:	-
Жизнеспособность смеси:	-
Толщина сухого слоя:	20–30 μm
Степень глянца:	полуматовый
Теоретический расход:	ок. 210 г/м ² 70 μm сухого слоя
Сухой остаток по объему:	ок. 50%
Сухой остаток по весу:	ок. 65%
Содержание орг. растворителей:	ок. 35%
Содержание ЛОВ:	ок. 315 г/л
Термостойкость:	до +100°C сухого тепла

Время сушки:	20°C
Стойкость к пыли:	через 30 мин.
Стойкость к прикосновению:	через 45 мин.
Можно наносить следующий слой:	через 120 мин.
Полная полимеризация:	через 2 недели

Приведенные данные действительны для нанесения при толщине сухого слоя 40 μm, температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%.

Температура / влажность при нанесении:

+10°C до +35°C / макс. 65% относительной влажности.

Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3°C выше точки росы окружающего воздуха.

Подготовка основания:

Чаши из бетона:	должны быть изготовлены не менее чем за 4 недели до нанесения лакокрасочного покрытия, не иметь углублений, раковин и трещин, быть полностью сухими и чистыми. Слабо держащиеся слои необходимо тщательно удалить, обезжирить всю поверхность, промыть растворителем для хлоркаучуковых красок VK04. Наносить первый слой краски только после полного высыхания поверхности.
Стальные бассейны:	поверхность стали должна быть тщательно очищена от ржавчины до металлического блеска. При ремонте удалить слабо держащиеся слои старой краски и находящуюся под ними ржавчину.

Способы нанесения:

Кистью/валиком: наносить широкой кистью или валиком из короткой овечьей шерсти. Перед нанесением краски прокатать валик в кювете с растворителем. Всего наносится 3 слоя краски с общей толщиной 50–60 мкм. Размешав краску, налить соответствующий объем краски в отдельную емкость для разбавления.

Краска разбавляется растворителем VK04 в следующем соотношении:

- 1 слой – 2 части краски на 1 часть разбавителя;
- 2 слой – 5 частей краски на 2 части разбавителя;
- 3 слой – 5 частей краски на 1 часть разбавителя.

Складирование и маркировка в соответствии с правилами пожарной безопасности и хранения опасных материалов:

Маркировка соответствует действующим предписаниям мер общей и пожарной безопасности и размещается в паспорте безопасности продукта и на его этикетках.

Срок хранения:

Не менее 24 месяцев при соответствующем режиме хранения от +5°C до +25°C в невскрытых упаковках. Оберегать от мороза и перегрева.

Меры предосторожности и безопасности:

При применении соблюдать действующие предписания, перечисленные в листах безопасности на продукцию. В жидкой форме продукт опасен для воды и его попадание в водоемы не допускается.

Вся информация, предоставленная в устной и письменной форме, отражает нашу нынешнюю степень осведомленности и служит для информирования покупателей. Это не освобождает покупателя от обязанности самостоятельно испытать продукт на соответствие его требованиям по нанесению и эксплуатации. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших общих условий ведения бизнеса. Настоящим все предыдущие технические описания теряют силу.

За дополнительной информацией обращайтесь:

ООО «Инпако Ставрово» • 8-800-200-51-32 • E-Mail: info@stapol.tech